



Euro Perfekt-IN

Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	Die Euro Perfekt-IN ist eine stumpfmatt Dispersionsinnenfarbe. Anwendbar im Innenbereich, an allen üblichen Wand- und Deckenflächen. Im Bereich von Neubauten und nach sach- und fachgerechter Prüfung der Tragfähigkeit zur Renovierung geeignet.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">- stumpfmatt- wasserverdünnbar- hochdeckend- hervorragende Verarbeitungseigenschaften.
Kenndaten nach ÖNORM EN 13300: (Prüfung ohne Verdünnung)	Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 3 Kontrastverhältnis (Deckvermögen): H ₁₀ -Klasse 1 (bei 5 m ² /l bzw. 3,1 m ² /kg) Glanzgrad: G4 stumpfmatt Maximale Korngröße: S1 fein (≤ 100 µm)
Inhaltsstoffe:	Bindemittel (Venylacetatcopolymer), Pigmente (Titandioxid), Füllstoffe (Carbonate, Silikate), Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel: 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol, 1,2-Benzisothiazol-3(3H)-on Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CIT) und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT) (3:1).
Farbton:	weiß
Spezifikation:	Spez. Gewicht: ca. 1,61 g/ cm ³ Viskosität: ca. 18.000 sofort Spindel 6 10 RPM pH-Wert: ca. 8,30
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig. Verdünnte Farbe unbedingt verarbeiten.
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C verarbeiten.
Geeignete Untergründe:	Putze verschiedener Arten, Gipskarton, Rau- und Glasfasertapeten, Altanstriche auf Dispersionsbasis.
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einer Spachtel restlos entfernen. Risse und Löcher mit einer Spachtelmasse ausbessern Saugende und sandende Untergründe mit einem Tiefengrund lösungsmittelfrei vorstreichen. Leimfarben und kreidende Oberflächen vorher abwaschen oder abbürsten. Neuputze mind. drei Wochen trocknen lassen.
Auftragsverfahren:	Streichen, Rollen oder Spritzen Airless



Spritzen Airless:	Spritzwinkel: 50°C Düse: 0,53 – 0,63 mm Druck: 150 bar Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.
Verdünnung:	Voranstrich mit max. 10% Wasser verdünnt verarbeiten. Deckanstrich mit ca. 5% Wasser, bzw. unverdünnt verarbeiten.
Trockenzeit:	Nach ca. 4 – 8 Std. sind die Räume wieder nutzbar bzw. können nochmals überstrichen werden.
Verarbeitung:	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Farbe ist streichfähig eingestellt. Gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.
Ergiebigkeit:	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes ca. 7 m ² / l bzw. 4,2 m ² / kg pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich am Objekt ermitteln.

Besondere Hinweise

EUH208: Enthält: Benzisothiazolinone Reaktionsgemisch aus, Chlormethylisothiazolinon und Methylisothiazolinon (3:1). **Kann allergische Reaktionen hervorrufen!**
EUH211: Achtung! Bei Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Sicherheitsratschläge

Bei der Verwendung von Farben und Lacken sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und rauchen, während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 und/ oder bei Spritzverarbeitung Kombifilter A2/ P2 verwenden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser spülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.
FÜR KINDER UNERREICHBAR AUFBEWAHREN!

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.

Entsorgung

Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel AVV 080120 entsorgen.
ARA Lizenznr.: 363, Interseroh: ...

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.

ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf
Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860

Letzte Bearbeitung: Juni 2024